

◎冷間金型用鋼 ブランド対照表

分類	JIS他	会社名													使用硬さ		
		日立金属	愛知製鋼所	関東特殊	神戸製鋼所	山陽特殊	大同特殊鋼	NKK	日本高周波	不二越	三菱製鋼	理研精工	ホーラスチール	ウツホルム		ティッセン日本	
合 金 工 具 鋼	SK3	YC3	SK3			SK3	YK3	SK3	K3		SK3		K990	UHB20	THYRO-DUR1615	58~61	
	SKS93	YCS3	SK301			QK3M	YK30	NKG93	K3M	SK3M	SKS93					55~60	
	SKS3	SGT	SKS3			QKS3	GOA	NKE3	KS3	SKS3	SKS3		K460	ARNE	THYRO-DUR2419	55~62	
	SKS31		SKS31				GO31		KS31	SKS31			K465		THYRO-2510	55~62	
	SKD1	CRD	SKD1	RFB		QC1	DC1		KD1	CDS1	R32		K100	SVERKER3	THYRO-DUR2080 THYRO-DUR2136	55~62	
	SKD11	SLD	SKD11	RFE		QC11	DC11		KD11	CDS11	R31	RD11	K105	SVERKER21		55~62	
	SKD12	SCD	SKD12			QC12	DC12		KD12	CDS12			K305	RIGOR	THYRO-DUR2363	55~62	
	AISI D2	SLD2				QCD2	DC3		KD11V				K110		THYRO-DUR2379	55~62	
	ブリ ハ ー ド ン	40HRC	HPM1			KTSM40EF		NAK55	KAP								40
			HPM2T					GO40F						IMPAX			40
		33HRC	HPM2			KTSM3M		PX5		KPM25					HOLDAX	THYRO-PLAST2311 THYRO-PLAST2312 THYRO-PLAST2738	33
			50HRC					CX1									
	火災焼入鋼	HMD5 HMD1	SX105V SX4			QF3	GO5		FH5								55~62
	高温焼戻用	SLD8	AUD15			QCM8	DC53 DCX	NKD101	KD21	MCR12							62~64
	低音高焼入鋼	ACD37	AKS3				GO4										58~62
耐衝撃用鋼	YSM				QF1	GS5			SRS6				COMPAX	THYRO-DUR2550		55~60	
その他	ARK1															55~62	
	ACD6	AUD11		KAD181 (粉末)	QCM10			KDQ	ICS22				PREGA	THYRO-DUR2210			
	ACD8	SX5						KDQ1					VIKING	THYRO-DUR2510			
	ACD9	SX44						KDQ2					FERMO	THYRO-DUR2812			
	SLD10	TCD						KD22 KD23					VANADIS4 (粉末)	THYRO-DUR2833			
高 速 度 工 具 鋼	SKH51	YXM1			KM1	QH51	MH51		H51	SKH9		RHM1	S600	KM2	THYRAPID3313	55~65	
	SKH55	YXM4			KMC3		MH55		HM35	HM35		RHM5	S705	KM35	THYRAPID3243	57~66	
	SKH57	XVC5		SKH57			MH57		MV10	HS93R		RHM7	S700	WKE4	THYRAPID3207	55~68	
	SKH57(改)				KHV4		MH8			HS98M						57~68	
	マトリックス系	YXR3				QHS	MH85			KDMV	MCR1						
		YXR33 YXR4 YXR7					MH88			KDW2 HM9TL	SKH9D						55~64
	その他						MH7V1 MH64 MH69			HSU2C							
粉末高速度 工具鋼	HAP5R HAP10 HAP40 HAP50 HAP72		KT1 KT2 KT3	KHA32 KHA30 KHA50 KHA60 KHA33N KHA77 KHA5NH	SPM23 SPM30 SPM60	DEX20 DEX40 DEX60 DEX70 DEX80 DEX81 DEX-M1 DEX-M3			FAX31 FAX18 FAX38 FAX40 FAX55 FAX90			S390PM S690PM	ASP23 ASP30 ASP60			58~70	



